

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЁНКА Е-ТОР 190, Е-ТОР 190 L
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Состав: ПВД 108, функциональные добавки и модификаторы

Структура: однослойная пленка

Защита от УФ-излучения – не более 3 месяцев.

Страна производства: Россия

Установлено соответствие ГОСТ 10354-82 Сертификат соответствия №0033729 от 30.08.23 на основании Протокола испытаний 004/В-30/08/23 ИЛ «КвантТест»

Параметры		Единица измерения	Показатели декларируемые
Размеры	ширина	м	1,5 ± 1% 3,2± 1% типоразмер L
	длина	м	50 ± 1% 40± 1% типоразмер L
Поверхностная плотность		г/м2	174,8
Толщина		мм	0,190 ± 20%
Прочность при растяжении	вдоль	Мпа (кгс/см)	20,5
	поперек	Мпа (кгс/см)	19
Разрывная сила при растяжении	вдоль	N/50mm	235 (+/-60)
	поперек	N/50mm	190 (+/-60)
Относительное удлинение при разрыве	вдоль	%	820
	поперек	%	860
Значение S _d		м	около 100 м.
Диапазон температур применения		С	-40; + 80
Содержание опасных веществ			NPD